

Resina Trasparente

Brillante

1) GENERALITA' E INDICAZIONI DI IMPIEGO

Resina di finitura speciale per Piastrelle e supporti difficili. Ideale per finire le superfici verniciate con **Resina per Piastrelle** conferendo un aspetto gradevolmente pieno e brillante. Grazie alle speciali resine acriliche modificate dai laboratori Covema, migliora la durezza superficiale dei supporti su cui è applicata rendendo le superfici di semplice e facile pulibilità.

ATTENZIONE: Non indicato su pareti/supporti soggetti a problematiche di umidità di risalita o soggette ad acqua battente (esempio box doccia, vasca da bagno, lavandini, ecc ...).

2) CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Peso Specifico (UNI 8910)	1030 g/litro \pm 20 g/litro
Residuo secco in massa	34% \pm 1%
Residuo secco in volume	31% \pm 1%
Classificazione per tipo chimico del legante	Copolimero Acrilico modificato in emulsione acquosa
Legante secco in volume	75% \pm 1%
Viscosità cinematica RVT a 25 °C V20 G4	2000 cps \pm 200 cps
Brillantezza a 60°	85 \pm 5 gloss
Resa consigliata	8-10 mq. / L per strato
Colori	Trasparente Incolore

La resa può variare in funzione delle caratteristiche dei supporti ed al sistema di applicazione utilizzato.

3) INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

3.1) Condizioni dell'ambiente e del supporto

Temperatura dell'ambiente e del supporto:	minima 5 °C	massima 35°C
Umidità relativa dell'ambiente:	massima	80%
Umidità relativa del supporto WME	massimo	20%

Avvertenze: consigliamo di applicare il prodotto in condizioni ambientali come sopra indicato. Condizioni climatiche diverse influenzerebbero in maniera negativa i corretti tempi di essiccazione compromettendo l'ottimale raggiungimento delle caratteristiche prestazionali e estetiche.

3.2) Istruzioni per l'uso

Applicazione	Rullo	Pennello
Diluente Acqua	Pronto uso	Pronto uso
Solvente per pulizie	Acqua e sapone subito dopo l'uso NON USARE ACQUA BOLLENTE	

3.3) Essiccazione o indurimento a 23° C e 65% di umidità relativa.

Tempo di essiccazione superficiale o al tatto: 2 ore

Tempo di sovraverniciabilità: minimo 6 ore

Tempo di essiccazione in profondità minimo: 5 giorni

NB: i tempi di essiccazione possono variare in funzioni delle condizioni climatiche e ambientali.

4) CICLI D'APPLICAZIONE CONSIGLIATI

4.1) PREPARAZIONE FONDO

Eliminare eventuali incrostazioni in rilievo. Pulire e sgrassare sempre a fondo i supporti con **PULITORE ALCALINO**. Su piastrelle, pulire bene le fughe con spazzola di ferro. Sciacquare ed asciugare.

Colmare eventuali imperfezioni con stucco bicomponente poliestere e carteggiare. Detergere nuovamente il supporto con **PULITORE ALCALINO** per rimuovere eventuali polveri creatasi.

Per applicazione su superfici già verniciate con due mani di **RESINA PIASTRELLE Colorata** non è necessario carteggiare.

4.2) APPLICAZIONE PRODOTTO

Applicare una mano di **RESINA TRASPARENTE BRILLANTE** con un Rullino floccato, in spugna e velour o pennelli in setola sintetica. Lavare e asciugare bene gli attrezzi prima dell'utilizzo.

Distendere il prodotto e pettinarlo uniformemente in un'unica direzione.

ATTENZIONE il prodotto DEVE essere conservato nel recipiente originale, ben chiuso e DEVE essere utilizzato entro dieci giorni. Trascorso tale periodo, il prodotto anche qualora si presentasse visivamente inalterato, non garantisce più le prestazioni originarie.

4.3) CONSIGLI PRATICI

Mescolare a fondo prima dell'uso.

Non applicare mai su superfici con umidità di risalita o controspinta.

Rullare o pennellare bagnato su bagnato; non ripassare il prodotto in fase di essiccazione.

Nastrare esclusivamente con i nastri per righe precise.

Non interrompere il lavoro a metà parete, chiudere l'applicazione in coincidenza di spigoli o angoli. Non eccedere mai con l'applicazione delle finiture e cercare di rispettare la resa consigliata del prodotto. Mentre il prodotto asciuga, chiudere finestre e porte al fine di limitare la possibilità di polveri che aderiscano sullo smalto fresco.

La superficie è utilizzabile dopo 24 ore ma il prodotto sviluppa completamente le sue caratteristiche di resistenza dopo 21 giorni.

Su superfici soggette a forte calpestio o usura il prodotto può rigarsi e necessitare di essere rinnovato con regolarità previa carteggiatura fine.

Non usare ALCOL ETILICO per la pulizia delle superfici verniciate.

5) INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: 35° C

Temperatura minima di conservazione: 5° C

Il prodotto va conservato nel contenitore originale, ben chiuso, non esposto direttamente ai raggi solari o fonti di calore e va utilizzato al massimo entro 5 gg.

6) INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto non richiede etichettatura CEE. Vedi [scheda di sicurezza](#) aggiornata.

**Il produttore si riserva di variare le caratteristiche tecniche del prodotto senza preavviso.
Verificare sul sito www.hyrid.it la presenza di Schede Tecniche aggiornate.**

Resina Trasparente Brillante - Rev.4 del 05/08/2020

Hyrid
by Covema Vernici


MADE in ITALY

www.hyrid.it

Strada della Barra, 5 • 10040 DRUENTO • TO