

Rasante XL

Decorativo

1) GENERALITA' E INDICAZIONI DI IMPIEGO

Rasante monocomponente pronto uso in dispersione acquosa, a base di speciali resine acriliche idrofobiche.

Di facile utilizzo, **RASANTE XL** è particolarmente indicato per la rasatura a basso spessore su qualunque tipo di supporto, anche ceramico, purché opportunamente preparato. La reologia del prodotto permette un'agevole applicazione e il lungo tempo aperto consente ampia lavorabilità, in grado di conseguire l'effetto estetico desiderato.

- Buona resistenza all'acqua
- Buona traspirabilità
- Buona filmazione anche a medio basse temperature
- Può essere colorato con idonee paste a base acqua

UTILIZZI

Rivestimenti e pavimentazioni decorative.

2) DATI TECNICI

Colore	Grigio Chiaro
Peso specifico a 25°C	1,75 +/- 0,1 g/ml
Viscosità	Pastoso
Residuo secco	83%
Resa	Consumo medio 1,0 kg/m² (varia in funzione di ruvidità)
Secco al tatto a 25°C e 65% U.R.	2-4 ore
Ricopertura a 25°C e 65% U.R.	4-6 ore
Essicazione a 25°C e 65% U.R.	24 ore (48 ore completa)
Sovraverniciabilità a 25°C e 65% U.R.	12 ore
Condizioni per l'utilizzo	Temperature comprese tra i +7°C e i +30°C e U.R. < 75%
Solvente per la pulizia attrezzi	Acqua
Confezioni	5, 10 e 20 kg
Magazzinaggio	In luogo asciutto e protetto, ad una temperatura compresa tra i 5°C ed i 30°C

3) PREPARAZIONE ed APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici in cls dovranno essere solide, livellate, assorbenti, non inquinate da oli, polvere od altre sostanze. Le superfici in ceramica dovranno essere sgrassate e possibilmente abrasivate.

Si consiglia sempre l'impiego di un primer:

- su supporti assorbenti per omogeneizzare l'assorbimento del supporto ed ottimizzare così il tempo aperto, applicare il Fondo R della linea Pareti Decorate Hyrid.
- su supporti ceramici, o particolarmente lisci, per ottimizzare l'adesione e promuovere migliore grip per la rasatura in caso di profonde fughe tra piastrelle provvedere ad idonea sigillatura, applicare il Fondo per Pavimenti piastrellati Hyrid.

APPLICAZIONE

Prima dell'applicazione omogeneizzare l'impasto con spatola o miscelatore a basse velocità.

ciclo applicativo su INTONACO e CEMENTO (orizzontale e verticale)

Applicare due mani nel colore desiderato. Rispettare i tempi di sovrapplicazione. Stendere il prodotto rapidamente utilizzando cazzuola americana o frattone in acciaio inox. Devono essere evitati eccessivi spessori e deve essere prevista una mano a finire di Rasante FINE prima di procedere alla protezione superficiale con idoneo ciclo verniciante; ciò permetterà di migliorare ulteriormente le resistenze meccaniche della superficie e di ottenere il grado di lucentezza presentato al cliente nell'esposizione.

ciclo applicativo su PIASTRELLE (orizzontale e verticale)

Applicare tre mani nel colore desiderato in presenza di fughe >2,5mm (in caso di superfici molto irregolari o con fughe di maggior entità potrebbe rendersi necessario l'applicazione di ulteriori stesure di rasante XL). Rispettare i tempi di sovrapplicazione. Stendere il prodotto rapidamente utilizzando cazzuola americana o frattone in acciaio inox.

Devono essere evitati eccessivi spessori e deve essere prevista una mano a finire di Rasante FINE prima di procedere alla protezione superficiale con idoneo ciclo verniciante; ciò permetterà di migliorare ulteriormente le resistenze meccaniche della superficie e di ottenere il grado di lucentezza presentato al cliente nell'esposizione.

ATTENZIONE! Ciclo NON idoneo per superfici con risalita di umidità e per zone con ristagno di acqua (tipo piatti doccia). Sigillare sempre bene i possibili punti di entrata dell'acqua sotto il prodotto.

4\

AVVERTENZE - NOTE

La miscelazione con trapano ad alta velocità può originare una forte diminuzione della viscosità; la reologia del prodotto ritorna ottimale nel giro di qualche ora.

Evitare l'applicazione in caso di umidità di risalita.

5

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Classificazione pericolosità: il prodotto non è classificato pericoloso in riferimento a Reg.1272/2008.

Per maggiori informazioni è disponibile su richiesta la Scheda Dati di Sicurezza.

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. La variabilità delle condizioni di cantiere e di applicazione non ci permettono di fornire garanzie specifiche, implicite o esplicite, sui prodotti applicati, sui cicli consigliati nelle documentazioni e sulle rese indicate. È responsabilità del cliente gestire i prodotti secondo le indicazioni delle Schede di Sicurezza e verificare l'idoneità dei sistemi applicativi agli impieghi previsti nei singoli lavori, effettuando opportune prove specifiche.

H0.175- Rasante XL - Rev.1 del 10/09//2025

Il produttore si riserva di variare le caratteristiche tecniche del prodotto senza preavviso.

Verificare sul sito www.hyrid.it la presenza di schede Tecniche aggiornate.

