

rialto stucco oro/argento/bronzo/ottone



Stucco spatolato ad effetto metallico decorativo per interni

rialto stucco oro/argento/bronzo/ottone ha effetto estetico spatolato - annuvolato, lucido con variazione secondo la tecnica d'applicazione. E' costituito da resine, cere e speciali pigmenti.

CARATTERISTICHE

rialto stucco oro/argento/bronzo/ottone si caratterizza e si differenzia perché:

- ha ottimo potere d'adesione
- è pronto all'uso
- è resistente al lavaggio.

CAMPI DI IMPIEGO

rialto stucco oro/argento/bronzo/ottone è d'impiego ottimale per rivestire le pareti con uno spatolato con effetto metallico sfumato ed elegante; perciò trova ampio impiego negli ambienti particolarmente eleganti ed esclusivi.

rialto stucco oro/argento/bronzo/ottone deve essere applicato su **rialto evolution**.

NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

Finitura **rialto stucco oro/argento/bronzo/ottone** ad effetto "pieno"

- stendere la prima mano di **rialto evolution** con frattazzo d'acciaio inox lasciando uno strato di circa 0,5 mm di spessore (strato di fondo)
- dopo l'essiccazione (mediamente 6 ore) stendere una mano di **rialto evolution** con frattazzo o spatola d'acciaio inox senza lucidare
- carteggiare con carta abrasiva 400 per irruvidire la superficie e quindi spolverare la parete
- applicare **rialto stucco oro/argento/bronzo/ottone** con la tecnica dello spatolato ad una o due mani, a seconda dell'effetto coprente che si desidera (attendere almeno 1 ora fra una mano e la successiva)
- passare quindi con uno straccio asciutto e morbido per togliere il materiale in eccesso, ottenendo la grafia desiderata
- **rialto stucco oro** va applicato su **rialto evolution S-015**
- **rialto stucco argento** su **rialto evolution S-311**
- **rialto stucco bronzo** su **rialto evolution S-146**
- **rialto stucco ottone** su **rialto evolution S-035**
- applicare a temperatura non inferiore a 7 °C e non superiore a 30 °C

- non applicare con umidità relativa superiore all' 80%
- conservare il prodotto, nel barattolo ben chiuso a temperatura non inferiore a 5 °C e non superiore a 40 °C
- non disperdere il prodotto nell'ambiente
- inviare i rifiuti a discariche controllate.

RESA

Il consumo di **rialto stucco oro/argento/bronzo /ottone** è mediamente di 15-20 g/m².

CONFEZIONI

rialto stucco oro/argento/bronzo/ottone viene fornito in confezione da 375 g.

RIFERIMENTI

Per ulteriori informazioni relative ai prodotti menzionati nel presente testo, consultare le seguenti schede tecniche:

rialto evolution.

Voce di capitolato per l'applicazione di **rialto stucco oro/argento/bronzo/ottone** effetto "pieno"

*"Applicare uno strato a due mani, con frattazzo o spatola d'acciaio inox senza lucidare, di **rialto evolution** (colore S-015 per la finitura oro, colore S-311 per la finitura argento, colore S-146 per la finitura bronzo e colore S-035 per la finitura ottone). Consumo medio: 800 g/m².*

*Applicare **rialto stucco oro/argento/bronzo/ottone** con la tecnica dello spatolato a una o due mani. Consumo medio: 15-20 g/m².*

Lucidare quindi con un panno morbido.

Prezzo, comprensivo di materiale e posa in opera, esclusi i ponteggi al m² €.....".

Per gli altri prodotti della gamma **rialto** e **sandtex** e per la soluzione di problemi particolari, rivolgersi all'Agente di zona o direttamente al nostro Servizio Tecnico.

via caduti sul lavoro 7 -z.i. noghere
34015 muggia – trieste -italia
tel +39 040 9897300

rialto e sandtex sono brand di **COVEMA** Vernici S.p.A.
welcome@sandtex.it – www.sandtex.it