

## IDROPITTURA LAVABILE

LAVABILE per INTERNI

### 1) GENERALITA' e INDICAZIONI DI IMPIEGO

Idropittura murale lavabile a base di resine stiroloacriliche, formulata e prodotta con le più aggiornate tecnologie. Il prodotto presenta buona lavabilità, elevata copertura, ottima pennellabilità e punto di bianco ed un aspetto pieno ed opaco che aiuta a rendere meno visibili le eventuali imperfezioni del muro. Gli specifici additivi rendono il prodotto idoneo ad impedire lo sviluppo delle muffe. Indicato per la tinteggiatura di qualsiasi locale, soprattutto in interno, dove sia richiesta buona lavabilità e copertura. Ottimale per la tinteggiatura di grandi superfici interne che richiedano prodotti lavabili a bassa emissione di sostanze volatili.

### 2) CARATTERISTICHE e CLASSIFICAZIONE (UNI 10795)

Peso Specifico (UNI 8910)	1670 g/litro $\pm$ 20 g/litro
Residuo Secco in massa (p/p)	67,1% $\pm$ 2%
Residuo Secco in volume (v/v)	45,0% $\pm$ 2%
PH al confezionamento	8,3 $\pm$ 0,3
Viscosità cinematica a 25 °C (gir. 5 a V = 20)	10000 cps $\pm$ 600 cps
Classificazione per tipo chimico del legante	Stiroloacrilica in emulsione acquosa
Classificazione per utilizzo finale	Decorazione per interni
Aspetto del Film (UNI 9389 – EN ISO 2813)	Opaco
Granulometria (EN 21524)	Fine
Applicabilità e Sovrapplicabilità (UNI 10794)	1° strato: nessuna difficoltà 2° strato: buona dopo 4 ore
Filmabilità a bassa temperatura (UNI 10793)	Buona a 5 °C
Lavabilità Resistente al lavaggio	Resistente al lavaggio
Presenza di Sporco (UNI 10792)	Bassa
Resa Consigliata	9 / 10 mq. /l per strato
Colori	Bianco

La resa può variare in funzione delle caratteristiche dei supporti ed al sistema di applicazione utilizzato.

### 3) CARATTERISTICHE APPLICATIVE

#### 3.1) Condizioni dell'ambiente e del supporto

Temperatura dell'ambiente e del supporto:	minima 10 °C	massima 35 °C
Umidità relativa dell'ambiente:	massima 80%	
Umidità relativa del supporto WME	massimo 15%	

**Avvertenze:** consigliamo di applicare il prodotto in condizioni ambientali come sopra indicato. Condizioni climatiche diverse influenzerebbero in maniera negativa i corretti tempi di essiccazione compromettendo l'ottimale raggiungimento delle caratteristiche prestazionali e estetiche.

### 3.2) Istruzioni per l'uso

1° Strato				
Applicazione	Rullo	Pennello	Airless	Aria
Diluyente Acqua	15% (v/v)	20 % (v/v)	20 % (v/v)	25 % (v/v)
Diametro dell'ugello			0,4-0,5 mm	1,5-2 mm
Pressione all'ugello			120-160 atm	2,5-4 atm
Solvente per pulizie	Acqua e sapone subito dopo l'uso			
2° Strato				
Applicazione	Rullo	Pennello	Airless	Aria
Diluyente Acqua	10,00%	15% (v/v)	15% (v/v)	20% (v/v)
Diametro dell'ugello		0,4-0,5 mm	0,4-0,5 mm	1,5-2 mm
Pressione all'ugello		120-160 atm	120-160 atm	2,5-4 atm
Solvente per pulizie	Acqua e sapone subito dopo l'uso			

### 3.3) Essiccazione o indurimento a 23 °C e 65% di umidità relativa.

Fuori polvere: 1 ora

Tempo di sovraverniciatura: minimo 4 ore

Tempo di essiccazione profondità: minimo 6 ore

4)

## CICLI DI APPLICAZIONE

#### 4.1) Preparazione su MURATURE NUOVE

Gli intonaci dovranno essere maturi ed asciutti, puliti, privi di polvere e di parti scarsamente coerenti. Stuccare e carteggiare le imperfezioni, isolare gli stucchi. Applicare una mano di fissativo **Fissativo** diluito in volume al 300% con acqua. Le eventuali stuccature eseguite dopo la prima mano di pittura andranno isolate.

#### 4.2) Preparazione su MURATURE VECCHIE

Superfici vecchie con pitture bene ancorate saranno pulite e depolverate. Superfici con pitture non adeguatamente ancorate saranno carteggiate, raschiate od eventualmente sverniciate. Si procederà poi con la stuccatura e la carteggiatura di eventuali imperfezioni a cui seguirà un'accurata pulizia dei supporti che dovranno risultare esenti da polveri o parti scarsamente coerenti. Gli stucchi andranno isolati. Procedere applicando una mano di fissativo **Fissativo** diluito in volume al 300% con acqua. Le eventuali stuccature eseguite dopo la prima mano di pittura andranno isolate.

#### 4.3) FINITURE

Applicare una prima mano di **Idropittura Lavabile** diluito al max sino al 20% in volume con acqua. Dopo 4 / 6 ore applicare una seconda mano di **Idropittura Lavabile** diluito al max sino al 15% in volume con acqua.

5)

### INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura di conservazione: minima 5°C, massima 35°C.

**Il prodotto diluito va conservato nel contenitore originale, ben chiuso, non esposto direttamente ai raggi solari o fonti di calore e va utilizzato al massimo entro 5 gg.**

6)

### INDICAZIONI DI SICUREZZA

Vedi etichettatura CEE, attenersi alla Scheda di Sicurezza aggiornata.

**Il produttore si riserva di variare le caratteristiche tecniche del prodotto senza preavviso.  
Verificare sul sito [www.hyrid.it](http://www.hyrid.it) la presenza di Schede Tecniche aggiornate.**