

s.813

FISSATIVO - ISOLANTE - CONSOLIDANTE

1) GENERALITA' E INDICAZIONI DI IMPIEGO

Isolante murale a base di Hydropliolite® leggermente pigmentato, ottenuto con gomme sintetiche in emulsione acquosa che conferiscono ottima aderenza al supporto e resistenza agli alcali. Le resine impiegate non saponificano in presenza di intonaci alcalini e mantengono inalterata nel tempo l'aderenza delle pitture murali sovrapplicate, consentendo uniformita' di tinta senza sfiamature. Per isolare pareti esterne e interne con qualunque intonaco, anche se in cattivo stato di conservazione o scarsa consistenza.

2) CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Peso specifico	1,330 Kg.litro $\pm$ 20 g.litro
Residuo secco in massa	46.3 % $\pm$ 1%
Residuo secco in volume	28.5 % $\pm$ 0.5%
Legante secco in volume	6.3 % $\pm$ 0.5%
Viscosita' cinematica G.4 a velocita' 20	3500 cps $\pm$ 700 cps
Resa consigliata	11-13 m ² /l
Brillantezza	Opaco
Colori	Bianco

La resa può variare in funzione delle caratteristiche dei supporti ed al sistema di applicazione utilizzato.

3) INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

3.1 Condizioni dell'ambiente e del supporto

Temperatura dell'ambiente e del supporto: minima 5 °C massima 35 °C
Umidità relativa dell'ambiente: massima 65%
Temperatura del supporto: minima 5 °C massima 40 °C
Umidita' del supporto: applicare su muri visibilmente asciutti
Stato di preparazione minimo per supporti murari: spolverare o raschiare, se necessario, asportando le pitture male ancorate.

Avvertenze: consigliamo di applicare il prodotto in condizioni ambientali come sopra indicato. Condizioni climatiche diverse influenzerebbero in maniera negativa i corretti tempi di essiccazione compromettendo l'ottimale raggiungimento delle caratteristiche prestazionali e estetiche.

3.2 Istruzioni per l'uso

Applicazione	Rullo	Pennello
Diluente acqua	50% (v/v)	50% (v/v)
Solvente per pulizie	Acqua	

Attenzione: attenersi scrupolosamente alle percentuali di diluizione consigliate

3.3 Essiccazione o indurimento a 23 °C e 65% di umidità relativa.

Tempo di essiccamento superficiale o al tatto: 1 ora
Tempo di sovraverniciatura: minimo 4 ore
Tempo di essiccamento in profondità: 6 ore



4) INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: 40 °C

Temperatura minima di conservazione: 5 °C

Tipi di confezione disponibili: 15 e 14

Il prodotto diluito va conservato nel contenitore originale, ben chiuso, non esposto direttamente ai raggi solari o fonti di calore e va utilizzato al massimo entro 5 gg.

5) INDICAZIONI DI SICUREZZA

Vedi etichettatura CEE, attenersi alla Scheda di Sicurezza aggiornata.

**Il produttore si riserva di variare le caratteristiche tecniche del prodotto senza preavviso.
Richiedere sempre la scheda tecnica aggiornata.**

