

## Pittura Effetto Lavagna

### Pittura Effetto Lavagna

#### 1) GENERALITA' E INDICAZIONI DI IMPIEGO

Pittura speciale a base di particolari leganti acrilici e uretanici in emulsione acquosa. Permette di creare aree di scrittura e zone di comunicazione trasformando il supporto su cui è applicata in una lavagna. L'utilizzo di leganti di alta qualità associata alla presenza nel formulato di pigmenti altamente resistenti, conferiscono al prodotto un'eccellente resistenza all'abrasione, al graffio e a ripetuti cicli di scrittura e pulizia. Particolarmente idoneo per la decorazione di ambienti interni, di estrema semplicità di utilizzo. Si applica facilmente con rullo a pelo raso su molte superfici lisce quali murature, cartongessi opportunamente fissati, legno e pannellature in MDF trasformando le superfici in grandi zone scrivibili.

#### 2) CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Peso Specifico (UNI 8910)	Kg / l 1,100 ± 20 g/l
Residuo secco in massa	40,4% ± 1%
Residuo secco in volume	39,1% ± 0,5% g/l
Classificazione per tipo chimico del legante	Acrilico non ingiallente
Legante secco in volume	67.7% ± 0,5%
Viscosità cinematica RVT a 25 °C V20 G4	1200 ± 200cps
Resa consigliata	10 - 12 m <sup>2</sup> /l per mano
Colori	Nero

La resa può variare in funzione delle caratteristiche dei supporti ed al sistema di applicazione utilizzato.

#### 3) INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

##### 3.1 Condizioni dell'ambiente e del supporto

Applicare **Pittura Effetto Lavagna** a temperature ambientali comprese tra i 5°C e i 35°C e su supporti puliti e asciutti.

**Avvertenze:** consigliamo di applicare il prodotto in condizioni ambientali come sopra indicato. Condizioni climatiche diverse influenzerebbero in maniera negativa i corretti tempi di essiccazione compromettendo l'ottimale raggiungimento delle caratteristiche prestazionali e estetiche.

### 3.2 Istruzioni per l'uso

Applicazione	Rullo pelo raso
Diluizione con acqua	0 – 5 % v/v
Pulizia degli attrezzi	Acqua e sapone subito dopo l'uso

### 3.3 Essiccazione o indurimento a 23° C e 65% di umidità relativa.

Tempo di essiccamento superficiale o al tatto: 1 ora

Tempo di sovraverniciatura: minimo: 6 ore

**ATTENZIONE: attendere non meno di 4 – 5 giorni prima di scrivere.**

**NB: i tempi di essiccazione possono variare in funzioni delle condizioni climatiche e ambientali.**

## 4) CICLI D'APPLICAZIONE CONSIGLIATI

### 4.1 Preparazione delle superfici

Le superfici devono essere pulite, prive di polvere e di parti scarsamente aderente. Stuccare e carteggiare le imperfezioni sino ad ottenere una superficie liscia, isolare gli stucchi con fissativo preferibilmente acrilico. I supporti in legno, pannelli in MDF, e su tutte le superfici particolarmente assorbenti vanno preventivamente preparati con fondi sottosmalto a base acquosa. Attendere almeno 6 - 8 ore prima di procedere con l'applicazione di **Pittura Effetto Lavagna** in maniera di consentire la completa essiccazione del fissativo e del fondo.

### 4.2 Applicazione della finitura

Applicare tre mani a distanza di almeno 6 ore di **Pittura Effetto Lavagna diluita il 5% v/v con acqua** con rullo a pelo raso, avendo cura di incrociare le rullate in orizzontale e in verticale per ottenere una superficie perfettamente uniforme.

### 4.3 Uso delle superfici

**NB:** prima di scrivere con gessetti sui supporti è necessario attendere **NON MENO di 5 - 6** giorni per permettere la completa essiccazione di **Pittura Effetto Lavagna**.

Passato tale periodo, **Pittura Effetto Lavagna** permette la scrittura con gessetti di qualsiasi colore. L'utilizzo dei gessetti dopo averne arrotondato le punte, favorisce una lunga durabilità di **Pittura Effetto Lavagna**.

### 4.4 Pulizia e rinnovo delle superfici

L'utilizzo di un panno morbido e asciutto, permette una facile e ripetuta rimozione delle scritte, per rimuovere completamente le tracce di gesso, passare un panno leggermente umido. Sugeriamo, per una perfetta manutenzione e il rinnovo di **Pittura Effetto Lavagna**, lavare di tanto in tanto le superfici con acqua e sapone utilizzando un panno morbido.

## 5) INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: 35° C

Temperatura minima di conservazione: 5° C

Tipi di confezioni disponibili: 10,400.

**Il prodotto diluito va conservato nel contenitore originale, ben chiuso, non esposto direttamente ai raggi solari o fonti di calore e va utilizzato al massimo entro 5 gg.**


## 6) INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto non richiede etichettatura CEE. Vedi [scheda di sicurezza](#) aggiornata.

**Il produttore si riserva di variare le caratteristiche tecniche del prodotto senza preavviso. Verificare sul sito [www.hyrid.it](http://www.hyrid.it) la presenza di Schede Tecniche aggiornate.**

Pittura Lavagna - TDS – rev. 0 del 15/04/2015

**Hyrid**  
by Covema Vernici

  
MADE in ITALY

[www.hyrid.it](http://www.hyrid.it)

Strada della Barra, 5 • 10040 DRUENTO • TO