

s.319

Smalto sintetico a pennello satinato

1) GENERALITA' E INDICAZIONI DI IMPIEGO

Prodotto formulato con leganti alchidici e pigmenti di elevata qualità e solidità alla luce. Ottimo potere coprente, facile pennellabilità, eccellente grado di satinatura. Prodotto per finiture interne su ferro, legno, muri e conglomerati vari, applicabile su antiruggini, fondi o primer specifici per il supporto, sovraverniciabile con pitture e smalti sintetici.

2) CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Peso Specifico (UNI 8910)	1290 g/l $\pm$ 20 g/l
Residuo secco in massa	73,5% $\pm$ 1%
Residuo secco in volume	60,5% $\pm$ 0,5% g/l
Classificazione per tipo chimico del legante	Alchidico non ingiallente
Legante secco in volume	40% $\pm$ 0,5%
Brillantezza a 60°	25 $\pm$ 5 gloss
Resa consigliata	8 – 9 m ² /Kg
Colori	COVEMIX SYSTEM-linea INDUSTRIA.

NB: i dati tecnici sopra riportati si riferiscono alla media dei colori ottenibili con il COVEMIX SYSTEM – linea INDUSTRIA, pertanto possono risultare lievi variazioni in funzione del colore, per ulteriori dettagli su specifici colori contattare il nostro “Servizio Tecnico”.

La resa può variare in funzione delle caratteristiche dei supporti ed al sistema di applicazione utilizzato.

Rapporto Convertitore/Coloranti: 78/22

3) CARATTERISTICHE APPLICATIVE

3.1 Condizioni dell'ambiente e del supporto

Temperatura dell'ambiente e del supporto: minima 5 °C massima 35 °C
Umidità relativa dell'ambiente: massima 65%
Alcalinità massima per supporti murari: pH 8
Umidità massima del supporto: per supporti murari, in legno e prodotti derivati: 15-20%

Avvertenze: consigliamo di applicare il prodotto in condizioni ambientali come sopra indicato. Condizioni climatiche diverse influenzerebbero in maniera negativa i corretti tempi di essiccazione compromettendo l'ottimale raggiungimento delle caratteristiche prestazionali e estetiche.

3.2 Istruzioni per l'uso

Applicazione	Pennello	Rullo	Airless	Aria
Diluyente Sintetico	0-5% (p/p)	0-5% (p/p)	5-10% (p/p)	5-10% (p/p)
Diametro dell'ugello			0,5- 0,9 mm	1,5 - 1,8



Pressione all'ugello		2,8-3,5 atm	2,5 – 3,5 atm
Solvente per pulizie	Diluyente sintetico		

3.3 Essiccazione o indurimento a 23 °C e 65% di umidità relativa.

Tempo di essiccazione superficiale o al tatto: 3

Tempo di sovraverniciatura: minimo 24 ore

4) CICLI DI APPLICAZIONE CONSIGLIATI

4.1 Applicazione su METALLO NUOVO

I supporti dovranno essere puliti e asciutti, privi di polvere e di parte scarsamente coerenti. Eventuali tracce di ruggine dovranno essere rimosse e opportunamente trattate, carteggiare e sgrassare prima di procedere all'applicazione del ciclo di pitturazione.

Applicare una prima mano di fondo con Antiruggine al Fosfato di Zinco s.207 diluita il 5 - 10% in volume con diluyente sintetico, oppure con Antiruggine s.807 diluita il 0 - 10% in peso con acqua, quindi applicare due mani di finitura.

4.2 Applicazione su METALLO GIA' PITTURATO

Rimuovere tutte le parti non aderenti al supporto, eventualmente sverniciare, carteggiare e pulire i supporti con diluyente sintetico prima dell'applicazione delle finiture. Eventuali tracce di ruggine dovranno essere rimosse e trattate, carteggiare e sgrassare prima di procedere all'applicazione del ciclo di pitturazione. Dopo aver ritoccato i punti presentanti ruggine con Antiruggine al Fosfato di Zinco s.207 diluita il 5 - 10% in volume con diluyente sintetico, oppure con Antiruggine s.807 diluita il 0 - 10% in peso con acqua, applicare su tutta la superficie una prima mano di fondo con Antiruggine al Fosfato di Zinco s.207 diluita il 5 - 10% in volume con diluyente sintetico, oppure con Antiruggine s.807 diluita il 0 - 10% in peso con acqua, quindi applicare due mani di finitura.

4.3 Applicazione su LEGNO NUOVO

I supporti dovranno essere puliti e asciutti, privi di polvere e di parti scarsamente coerenti. Legni particolarmente resinosi devono essere lavati con diluanti, carteggiati e depolverati. L'umidità residua ammessa deve essere inferiore al 15%. I legni mai dovranno essere trattati contro batteri e micro funghi. Carteggiare, pulire le superfici, applicare una mano di Flexol s.050 diluito il 5% in volume con diluyente sintetico o in alternativa Running s.017 diluito il 5% in volume con acqua, quindi applicare due mani di finitura.

4.4 Applicazione su LEGNO GIA' PITTURATO

Rimuovere tutte le parti non aderenti al supporto, eventualmente sverniciare, carteggiare e pulire con cura i supporti, quindi applicare due mani di finitura.

5) INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: 40 °C

Temperatura minima di conservazione: 5 °C

Confezioni: Kg 1, Kg 4 e Kg 12.

Il prodotto diluito va conservato nel contenitore originale, ben chiuso in luoghi freschi e ventilati e non esposto direttamente ai raggi solari o fonti di calore.

6) INDICAZIONI DI SICUREZZA

Vedi etichettatura CEE e [scheda di sicurezza](#) aggiornata

Il produttore si riserva di variare le caratteristiche tecniche del prodotto senza preavviso.

Verificare sul sito www.covemavernici.com la presenza di Schede Tecniche aggiornate.

SMA 319 - Rev. 6 del 19/03/2015

