

S5 - EverSan

IDROPITTURA SANIFICANTE

1) GENERALITA' E INDICAZIONI DI IMPIEGO

S5 EverSan IDROPITTURA SANIFICANTE è un prodotto di ultima generazione specificamente formulato per essere applicato anche nelle condizioni più difficili all'interno degli edifici. La sua composizione, priva di componenti attaccabili dai microorganismi e protetta da principi sanificanti a bassa tossicità animale e ad alta efficacia contro un'ampia tipologia di spore, previene per un lungo lasso di tempo l'attacco del film da parte dei ceppi fungini. Il prodotto è altamente coprente: la sua applicazione, seguendo le specifiche riportate, permette di risanare esteticamente le pareti compromesse e profumare gradevolmente gli ambienti.

2) CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

(*) Peso Specifico (UNI 8910)	1510 g/litro $\pm$ 20 g/litro
(") Residuo Secco in massa (p/p)	60.5% $\pm$ 2%
(") Residuo Secco in volume (v/v)	41% $\pm$ 1%
(*) PH al confezionamento	8,5 $\pm$ 0,3
(°) Resistenza agli alcali (UNI 10795- App.A)	Applicabile direttamente su supporti cementizi
(°) Resistenza al lavaggio (UNI 10560)	Ottima
(*) Viscosità cinematica a 25 °C (gir. 6 a V = 20)	15000 cps $\pm$ 1500 cps
(") Classificazione per impiego finale (UNI EN1062-1:4.1)	Decorazione e Protezione
(") Classificazione per tipo chimico e stato del legante (UNI EN 1062 -1: 4.2 e 4.3)	Copolimero Acrilico
(") Applicabilità e Sovrapplicabilità (UNI 10794)	1° Strato : nessuna difficoltà 2° Strato : buona dopo 4 ore
(") Filmabilità a bassa temperatura (UNI 10793)	Buona a 5° C
(") Resistenza delle superfici agli sbalzi di temperatura (UNI 9429)	Nessun difetto dopo 15 cicli
(") Aspetto del Film (EN ISO 2813:2001)	Finitura molto opaca
(") Granulometria (EN 21524)	Fine
(") Permeabilità al vapore d'acqua (UNI EN ISO 7783-2)	Classe I Alta (> 150)
(") Presa di sporco (UNI 10792)	Bassa
(°) Potere coprente (UNI 3905 – M.U. 1631)	Ottimo
(°) Resistenza alle Muffe (UNI 9805)	Idoneo ad impedire lo sviluppo di muffe
(") Resa Consigliata	9 / 10 mq. / l per strato
Colori	Bianco
Legenda: (“) : calcolato/verificato prima formulazione/revisione. (*) : controllo effettuato ogni lotto collaudato. (°) : controllo effettuato 1 volta l'anno da laboratorio esterno certificato.	

NB: i dati tecnici sopra riportati si riferiscono al Bianco

3) INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

3.1 Condizioni dell'ambiente e del supporto

Temperatura dell'ambiente e del supporto minima 10 °C massima 35 °C



Umidità relativa dell'ambiente: massima 80%
 Umidità massima del supporto WME massimo 15%

Avvertenze: consigliamo di applicare il prodotto in condizioni ambientali come sopra indicato. Condizioni climatiche diverse influenzerebbero in maniera negativa i corretti tempi di essiccazione compromettendo l'ottimale raggiungimento delle caratteristiche prestazionali e estetiche.

3.2 Istruzioni per l'uso

Applicazione	1° Strato		2° Strato	
	Rullo	Pennello	Rullo	Pennello
Diluyente Acqua	15% (v/v)	20% (v/v)	10% (v/v)	15% (v/v)
Solvente per pulizie	Acqua e sapone subito dopo l'uso		Acqua e sapone subito dopo l'uso	

3.3 Essiccazione o indurimento a 23 °C e 65% di umidità relativa.

Tempo di essiccamento superficiale o al tatto: 1 ora

Tempo di sovraverniciatura: minimo 4 ore

Tempo di essiccamento in profondità: 6 ore

Attenzione: il prodotto, correttamente applicato, raggiunge le caratteristiche prestazionali e tecniche ottimali nell'arco di dieci giorni.

3.4 Superfici non contaminate

Applicare una mano di Fissativo Acrilico, diluito secondo le specifiche. A completa essiccazione applicare due riprese di **s.205 S5 Idropittura Sanificante**, a rullo o pennello, seguendo le diluizioni di fianco riportate.

3.5 Superfici già contaminate

Eseguire un trattamento decontaminante con un ciclo specifico. Rimuovere le spore morte con una spazzola o una buona carteggiatura, umidificando la parete per evitare una diffusione incontrollata dei contaminanti. Applicare una mano di **Fissativo Acrilico**, diluito secondo le indicazioni. A completa essiccazione, applicare due riprese di **s.205 S5 Idropittura Sanificante**, a rullo o pennello, seguendo le diluizioni di fianco riportate.

4) INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: 40 °C

Temperatura minima di conservazione: 5 °C

Tipi di confezioni disponibili I 12 e I 2,5.

5) INDICAZIONI DI SICUREZZA

Vedi etichettatura CEE, attenersi alla Scheda di Sicurezza aggiornata.

Il produttore si riserva di variare le caratteristiche tecniche del prodotto senza preavviso.

Verificare sul sito www.covemavernici.com la presenza di Schede Tecniche aggiornate.

