



s.640

VETRIFICANTE AD ACQUA NON INGIALLENTE

1) GENERALITA' E INDICAZIONI DI IMPIEGO

Prodotto a base di resina in emulsione acquosa "non ingiallente", essiccante ad aria. Forma un film lucido, aderente, elastico, resistente allo sfregamento ed agli agenti atmosferici che protegge le superfici dall'assorbimento d'acqua. Adatto per ottenere un effetto "vetrificante" nonché protettivo di superfici opache pitturate o finite con plastici murali in rilievo a forte spessore, nonché materiali cementizi, pietre, mattoni, laterizi e terraglie. Consente di ottenere superfici di aspetto comparabile a quelle smaltate.

2) CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Peso Specifico (UNI 8910)	1.100 Kg / l $\pm$ 20 g.litro
Classificazione per tipo chimico e stato del legante (UNI EN 1062 -1: 4.2 e 4.3)	Polimero Acrilico in emulsione acquosa
Residuo Secco in massa (p/p)	36 % $\pm$ 0.5%
Residuo Secco in volume (v/v)	37 % $\pm$ 0.5%
Viscosità cinematica a 25 °C (gir. 1 a V = 20)	400 cps $\pm$ 100 cps
Resa consigliata	8 - 10 m ² /l
Colori	Incolore

La resa può variare in funzione delle caratteristiche dei supporti ed al sistema di applicazione utilizzato.

3) INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

3.1) Condizioni dell'ambiente e del supporto

Temperatura dell'ambiente e del supporto:	minima 5 °C massima 35 °C
Umidità relativa dell'ambiente:	massima 65%
Temperatura del supporto:	minima 5 °C massima 35 °C
Umidità del supporto:	applicare su muri visibilmente asciutti

Stato di preparazione dei supporti: le superfici da trattare devono essere completamente esenti da polvere, sporcizia, grasso o smog. Se applicato su pitture o rivestimenti plastici, assicurarsi che il fondo sia completamente indurito. I migliori risultati di resistenza all'esterno, si ottengono con l'applicazione in condizioni ambientali favorevoli di temperatura e di umidità.

Avvertenze: consigliamo di applicare il prodotto in condizioni ambientali come sopra indicato. Condizioni climatiche diverse influenzerebbero in maniera negativa i corretti tempi di essiccazione compromettendo l'ottimale raggiungimento delle caratteristiche prestazionali e estetiche.

**3.2) Istruzioni per l'uso**

Applicazione	Rullo	Pennello	Airless	Aria
Diluyente acqua	5 - 15 % (v/v)	5 - 15 % (v/v)	5 - 15 % (v/v)	5 - 15 % (v/v)
Diametro dell'ugello			10 – 12 µin	1,4-1.7 mm
Pressione all'ugello			120-100 atm	3.0 - 3.5 atm
Solvente per pulizie	Acqua e sapone			

3.3) Essiccazione o indurimento a 23 °C e 65% di umidità relativa.

Tempo di essiccazione superficiale o al tatto: 1 ora

Tempo di sovraverniciatura: minimo 6 ore

Tempo di essiccazione in profondità: 12 ore

Attenzione: il prodotto, correttamente applicato, raggiunge le caratteristiche prestazionali e tecniche ottimali nell'arco di dieci giorni.

4) INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: 40 °C

Temperatura minima di conservazione: 5 °C

Il prodotto diluito va conservato nel contenitore originale, ben chiuso, non esposto direttamente ai raggi solari o fonti di calore e va utilizzato al massimo entro 5 gg.

5) INDICAZIONI DI SICUREZZA

Vedi etichettatura CEE, attenersi alla Scheda di Sicurezza aggiornata.

**Il produttore si riserva di variare le caratteristiche tecniche del prodotto senza preavviso.
Richiedere sempre la scheda tecnica aggiornata.**