

Rasante Fine

Decorativo

1) GENERALITA' E INDICAZIONI DI IMPIEGO

Rasante monocomponente pronto uso in dispersione acquosa, a base di speciali resine acriliche idrofobiche.

Di facile utilizzo, **RASANTE Fine** è particolarmente indicato per la realizzazione di superfici decorative a basso spessore applicato su **RASANTE XL**.

La reologia del prodotto permette un'agevole applicazione; il lungo tempo aperto consente ampia lavorabilità per conseguire l'effetto estetico desiderato.

- Buona resistenza all'acqua
- Buona traspirabilità
- Buona filmazione anche a medio basse temperature
- Può essere colorato con idonee paste a base acqua

UTILIZZI

Rivestimenti e pavimentazioni decorative.

2) DATI TECNICI

Colore	Grigio Chiaro
Peso specifico a 25°C	1,75 +/- 0,1 g/ml
Viscosità	Pastoso
Residuo secco	83%
Resa	Consumo medio 0,5 kg/m² (varia in funzione di ruvidità)
Secco al tatto a 25°C e 65% U.R.	2-4 ore
Ricopertura a 25°C e 65% U.R.	4-6 ore
Essicazione a 25°C e 65% U.R.	24 ore (48 ore completa)
Sovraverniciabilità a 25°C e 65% U.R.	Da 12 a 24 ore
Condizioni per l'utilizzo	Temperature comprese tra i +7°C e i +30°C e U.R. < 75%
Solvente per la pulizia attrezzi	Acqua
Confezioni	5, 10 e 20 kg
Magazzinaggio	In luogo asciutto e protetto, ad una temperatura compresa tra i 5°C ed i 30°C

3) PREPARAZIONE ed APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I supporti devono essere preparati con **RASANTE XL e n**el caso di applicazione su piastrelle non dovranno essere visibili le fughe o irregolarità del supporto. **Il Rasante FINE serve esclusivamente ad** ottenere una superficie uniforme, priva di rientranze e sporgenze.



APPLICAZIONE

Prima dell'applicazione omogeneizzare l'impasto con spatola o miscelatore a basse velocità. Stendere il prodotto rapidamente utilizzando cazzuola americana o frattone in acciaio inox. Devono essere evitati eccessivi spessori e deve essere prevista una protezione superficiale con idoneo ciclo verniciante; ciò permetterà di migliorare ulteriormente le resistenze meccaniche della superficie e di ottenere il grado di lucentezza desiderato.

4)

AVVERTENZE - NOTE

La miscelazione con trapano ad alta velocità può originare una forte diminuzione della viscosità; la reologia del prodotto ritorna ottimale nel giro di qualche ora.

Evitare l'applicazione in caso di umidità di risalita.

5)

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Classificazione pericolosità: il prodotto non è classificato pericoloso in riferimento a Reg.1272/2008.

Per maggiori informazioni è disponibile su richiesta la Scheda Dati di Sicurezza.

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. La variabilità delle condizioni di cantiere e di applicazione non ci permettono di fornire garanzie specifiche, implicite o esplicite, sui prodotti applicati, sui cicli consigliati nelle documentazioni e sulle rese indicate. È responsabilità del cliente gestire i prodotti secondo le indicazioni delle Schede di Sicurezza e verificare l'idoneità dei sistemi applicativi agli impieghi previsti nei singoli lavori, effettuando opportune prove specifiche.

H0.176- Rasante Fine - Rev.1 del 10/09/2025

Il produttore si riserva di variare le caratteristiche tecniche del prodotto senza preavviso.

Verificare sul sito www.hyrid.it la presenza di schede Tecniche aggiornate.



www.hyrid.it
Strada della Barra , 5 • 10040 DRUENTO • TO