

## Fondo Per Pavimenti

### FONDO PER PAVIMENTI *Soprattutto*

#### 1) GENERALITA` E INDICAZIONI DI IMPIEGO

Fondo epossidico bicomponente (A+B) a base acquosa, che dopo reticolazione presenta una buona adesione su diversi supporti non assorbenti (piastrelle, calcestruzzo e vecchie resine). Rispetto ai sistemi epossidici a base acquosa disponibili sul mercato presenta un fuori tatto più rapido.

Usi: Primer per piastrelle e vecchi rivestimenti in resina. Primer per tutti i supporti non assorbenti.

#### 2) CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Peso Specifico (UNI 8910)	1300 g/litro ± 50 g/litro
Residuo secco in massa	62%± 1%
Residuo secco in volume	51%± 1%
Classificazione per tipo chimico del legante	Epossidica in emulsione acquosa
Brillantezza a 60°	35± 5 gloss
Vita utile del prodotto catalizzato	2 ore a 25°C
Rapporto miscela in peso	A=570 B=430
Resa consigliata	10 mq. / L per strato
Colori	Bianco

La resa può variare in funzione delle caratteristiche dei supporti ed al sistema di applicazione utilizzato.

#### 3) INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

##### 3.1) Condizioni dell'ambiente e del supporto

Temperatura dell'ambiente e del supporto: minima 5 °C massima 35°C

Umidità relativa dell'ambiente: massima 70%

Umidità relativa del supporto WME massimo 20%

Il fondo deve possedere una resistenza minima alla compressione di 25 N/mm<sup>2</sup> e a trazione di 1,5 N/mm<sup>2</sup>.

**Avvertenze:** consigliamo di applicare il prodotto in condizioni ambientali come sopra indicato. Condizioni climatiche diverse influenzerebbero in maniera negativa i corretti tempi di essiccazione compromettendo l'ottimale raggiungimento delle caratteristiche prestazionali e estetiche.

### 3.2) Istruzioni per l'uso

Applicazione	<b>Rullo</b>	<b>Pennello</b>
Diluyente Acqua	<b>Pronto uso</b>	<b>Pronto uso</b>
Solvente per pulizie	<b>Acqua e sapone subito dopo l'uso</b>	

### 3.3) Essiccazione o indurimento a 25° C e 50% di umidità relativa.

Tempo di essiccazione superficiale o al tatto: minimo 2 ore

Tempo di sovraverniciabilità: minimo 12 ore massimo 36 ore

Tempo di essiccazione in profondità minimo: 7 giorni

**NB: i tempi di essiccazione possono variare in funzioni delle condizioni climatiche e ambientali.**

## 4) CICLI D'APPLICAZIONE CONSIGLIATI

### 4.1) PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Occorre sempre verificare che non vi siano risalite di umidità. La superficie si dovrà presentare solida, non assorbente ed esente da presenza di oli, tensioattivi, acqua, polvere. Eventuali parti inconsistenti dovranno essere rimosse o consolidate. Le pavimentazioni vanno trattate meccanicamente, mediante abrasivazione o levigatura. Successivamente aspirare bene la polvere creata.

La corretta preparazione delle superfici di fondo è essenziale per garantire la tenuta e la durata dei prodotti per pavimenti.

### 4.3) APPLICAZIONE DELLO FONDO PER PAVIMENTI SOPRATTUTTO

Versare la parte (A) nella confezione della parte (B) e miscelare con cura per almeno 2 minuti, fino ad ottenere una miscela omogenea. Applicare il prodotto tramite rullo o pennello. Il consumo indicativo del formulato (A+B) è di circa 0,1 kg/m<sup>2</sup>.

Il prodotto viene utilizzato come promotore d'ancoraggio nei cicli applicativi delle linee Resina Soprattutto e Colore Soprattutto Hyrid dove i cicli sono applicati su superfici piastrellate.

### 4.4) CONSIGLI PRATICI

Non interrompere il lavoro a metà, chiudere l'applicazione in coincidenza di spigoli o angoli. Non eccedere mai con l'applicazione delle finiture e cercare di rispettare la resa consigliata del prodotto. Mentre il prodotto asciuga, chiudere finestre e porte al fine di limitare la possibilità di polveri che aderiscano sullo smalto fresco.

## 5) INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: 35° C

Temperatura minima di conservazione: 5° C

Tipi di confezioni disponibili: 750 ml (a+b).

Il prodotto va conservato nel contenitore originale, ben chiuso, non esposto direttamente ai raggi solari o fonti di calore e va utilizzato al massimo entro 5 gg.

## 6) INDICAZIONI DI SICUREZZA

Vedi etichettatura CEE, attenersi alla Scheda di Sicurezza aggiornata.

Fondo Per Pavimenti - Rev.1 del 06/06/2023  
Il produttore si riserva di variare le caratteristiche tecniche del prodotto senza preavviso.  
Verificare sul sito [www.hyrid.it](http://www.hyrid.it) la presenza di Schede Tecniche aggiornate.

Hyrid  
by Covera Vernici



MADE in ITALY

[www.hyrid.it](http://www.hyrid.it)

Strada della Barra, 5 • 10040 DRUENTO • TO