

s.099

HYDRALFIX FISSATIVO MURALE VINILICO AD ACQUA

1) GENERALITA' e INDICAZIONI DI IMPIEGO

Fissativo a base di copolimero vinilversatico in emulsione acquosa. Specifico per isolare superfici murali esterne ed interne (gesso, intonaco civile, cemento, cemento-amianto, ecc.) con risultati di isolamento e consolidamento dei supporti.

2) CARATTERISTICHE e CLASSIFICAZIONE

Peso Specifico (UNI 8910)	1040 g/litro $\pm$ 20 g/litro
Residuo Secco in massa (p/p)	30% $\pm$ 1%
Residuo Secco in volume (v/v)	27% $\pm$ 0,5%
Classificazione per impiego finale (UNI EN 1062 – 1: 4.1)	Conservazione
Classificazione per tipo chimico e stato del legante (UNI EN 1062 –1: 4.2 e 4.3)	Copolimero vinilversatico in emulsione acquosa
Resa Consigliata	12 / 15 mq. / l
Colori	Trasparente

La resa può variare in funzione delle caratteristiche dei supporti ed al sistema di applicazione utilizzato.

3) CARATTERISTICHE APPLICATIVE

3.1 Condizioni dell'ambiente e del supporto

Temperatura dell'ambiente e del supporto:	minima 5 °C massima 35 °C
Umidità relativa dell'ambiente:	massima 65%
Umidità relativa del supporto WME:	massimo 15%

3.2 Istruzioni per l'uso

Applicazione	Pennello	Airless	Aria
Diluente : Acqua	500% (v/v)	500% (v/v)	500% (v/v)
Diametro dell'ugello		0,4- 0,5 mm	0,8 - 1,3
Pressione all'ugello		100-130 atm	1 – 1,5 atm
Solvente per pulizie	Acqua e sapone subito dopo l'uso		

3.3 Prove di adesione

Nei casi dubbi, in presenza di vecchie pitture minerali sfarinanti o poco coese valutare la diluizione del fissativo, miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso, applicare poi il prodotto su una piccola porzione di superficie e dopo almeno 12 ore eseguire il test di adesione.

4) CICLI DI APPLICAZIONE CONSIGLIATI

4.1 Preparazione dei supporti e condizioni d'impiego

- a) Su muri nuovi o vecchi con pitture minerali: l'intonaco deve essere perfettamente asciutto ed indurito. Preferibilmente far carbonatare l'intonaco fresco o i rappezzi attendendo quattro settimane prima di applicare il ciclo verniciante. Applicare una mano di **Hydralfix s.099** diluito in volume al 500% con acqua ed attendere almeno 2 ore prima di applicare il prodotto a finire. Regolare la diluizione del fissativo in funzione dell'assorbimento dei supporti i quali dovranno



- presentare, a fondo applicato, un aspetto completamente opaco.
- b) Su muri vecchi con pitture sintetiche: spazzolare e pulire bene le zone sfarinanti o non perfettamente aderite. Le pitture in fase di distacco andranno asportate ed i supporti eventualmente sverniciati. Applicare una mano di **Hydralfix s.099** diluito in volume al 500% con acqua ed attendere almeno 2 ore prima di applicare il prodotto a finire. Regolare la diluizione del fissativo in funzione dell'assorbimento dei supporti i quali dovranno presentare, a fondo applicato, un aspetto completamente opaco.
- c) Come fondo fissativo su intonaco nuovo: spazzolare e pulire bene le zone sfarinanti o non perfettamente aderite. Applicare una mano di **Hydralfix s.099** diluito in volume al 500% con acqua ed attendere almeno 2 ore prima di applicare il prodotto a finire. Regolare la diluizione del fissativo in funzione dell'assorbimento dei supporti i quali dovranno presentare, a fondo applicato, un aspetto completamente opaco.

5) INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione:	40 °C
Temperatura minima di conservazione:	5 °C
Tipi di confezioni disponibili:	da l 1, l 5..

6) VOCI DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO

Fondo fissativo a base di polimeri acrilici in emulsione acquosa. Ideale per trattamenti di intonaci tradizionali o premiscelati. Diminuisce l'assorbimento di acqua liquida e consolida le superfici degradate.

7) INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto non richiede etichettatura CEE. Vedi scheda di sicurezza aggiornata.

Il produttore si riserva di variare le caratteristiche tecniche del prodotto senza preavviso.
Verificare sul sito www.covemavernici.com la presenza di Schede Tecniche aggiornate.

