

s.066**PAVITECH MALTA COLABILE****1) GENERALITA' E INDICAZIONI DI IMPIEGO**

E' un prodotto a base di resine epossidiche bicomponenti in emulsione acquosa, dotato di eccellente potere riempitivo, adesione sui supporti cementizi, basso ritiro (circa 3% in volume), ed'eccellente carteggiabilità. Una volta applicato Pavitech malta Colabile tende ad autolivellarsi, semplificando l'operazione di ripristino delle superfici. La presenza nel formulato di un corretto mix di cariche selezionate conferisce al prodotto un'eccellente resistenza meccanica. Grazie a tali caratteristiche è vivamente raccomandato l'utilizzo di Pavitech Malta Colabile per il ripristino di massetti cementizi prima di effettuarne la pitturazione. Causa la particolare reologia il prodotto non è idoneo per effettuare ripristini su superfici verticali.

2) CARATTERISTICHE E CLASSIFICAZIONE (A+B)

Peso Specifico Componenti A+B (UNI 8910)	1800 g/litro $\pm$ 20 g/litro
Residuo Secco in massa (p/p)	83%$\pm$ 2%
Residuo Secco in volume (v/v)	61% $\pm$ 2%
PH al confezionamento	9 $\pm$ 0,5
Rapporto di Catalisi	100 + 20 (peso/peso)
Viscosità cinematica a 25 °C (gir.7 a V = 20)	85000 cps $\pm$ 5000 cps
Classificazione per tipo chimico del legante	Epossidica in emulsione acquosa
Vita utile del prodotto catalizzato	1 ora (a 25°C -60%)

3) CARATTERISTICHE APPLICATIVE**3.1 Condizioni dell'ambiente e del supporto**

Temperatura dell'ambiente e dei supporti:

minima 5 °C massima 35 °C

Umidità relativa dell'ambiente:

massima 65%

Umidità relativa del supporto WME

< del 15%

3.2 Istruzioni per l'uso

Applicazione	Spatola
Diluyente	Pronto all'uso
Solvente per pulizie	Acqua e sapone subito dopo l'uso



4) MODALITA' DI PREPARAZIONE E APPLICAZIONE CONSIGLIATI

1. Allargare la spaccatura con scalpello eliminando le parti mal coese lungo il perimetro ed all'interno della spaccatura.
2. Eliminare con aspiratore polvere e detriti. Applicare una mano di Pavitech primer **s.061**, preparato secondo le specifiche e lasciarlo essiccare per 6 ore circa.
3. Catalizzare Pavitech Malta Colabile versando il contenuto della fase B nel barattolo contenente la fase A, mescolando bene i componenti per un paio di minuti.
4. Versare Pavitech Malta Colabile all'interno della frattura fino a livello e lisciarla con una spatola.
5. Applicare il prodotto entro un'ora dall'avvenuta catalisi.
6. Dopo 6-8 ore, se necessario, carteggiare la superficie.
7. Trascorse 12-24 ore è possibile applicare **Pavitech Primer s.061** e completare il ciclo con **Pavitech Finitura s.062**, seguendo le corrette istruzioni d'uso dei prodotti.

In caso di domande non esitate a rivolgervi al Vostro rivenditore di fiducia o al Servizio di Assistenza Tecnica.

5) INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperature di conservazione: min: 5°C max. 40 °C

Tipi di confezioni disponibili: Kg 2,40 – Kg 12.0

6) VOCI DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO

Malta epossidica colabile autolivellante per il ripristino delle zone fratturate presenti su pavimentazioni cementizie (massetti), ideale nei sistemi di pitturazione linea Pavitech.

7) INDICAZIONI DI SICUREZZA

Vedi etichettatura CEE e scheda di sicurezza aggiornata

Il produttore si riserva di variare le caratteristiche tecniche del prodotto senza preavviso.

Verificare sul sito www.covemavernici.com la presenza di Schede Tecniche aggiornate.

