

s.202

ANTIRUGGINE SINTETICA

1) GENERALITA' E INDICAZIONI DI IMPIEGO

Pittura di fondo formulata con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro che assicurano una buona adesione su materiali ferrosi unita a una buona resistenza agli agenti atmosferici. Prodotto per manufatti in ferro applicabile su supporti metallici in genere se opportunamente sgrassati e decalaminati, sovraverniciabile con prodotti sintetici e a base acquosa.

2) CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Peso Specifico (UNI 8910)	1600 g/l $\pm$ 50 g/l
Residuo secco in massa	79% $\pm$ 2%
Residuo secco in volume	62% $\pm$ 2%
Classificazione per tipo chimico del legante	Alchidico
Legante secco in volume	34% $\pm$ 2%
Resa consigliata	10 – 13 m ² /l
Colore	s.202 Grigio Chiaro

La resa può variare in funzione delle caratteristiche dei supporti ed al sistema di applicazione utilizzato.

3) INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

3.1 Condizioni dell'ambiente e del supporto

Temperatura dell'ambiente e del supporto: minima 5 °C massima 35°C
Umidità relativa dell'ambiente: massima 65%

Avvertenze: consigliamo di applicare il prodotto in condizioni ambientali come sopra indicato. Condizioni climatiche diverse influenzerebbero in maniera negativa i corretti tempi di essiccazione compromettendo l'ottimale raggiungimento delle caratteristiche prestazionali e estetiche.

3.2 Istruzioni per l'uso

Applicazione	Rullo	Pennello	Spruzzo	Airless
Diluyente Sintetico s.003.300	10 - 15 % (v/v)	10 - 15 % (v/v)	15 - 20 % (v/v)	25 - 30 % (v/v)
Solvente per pulizie	Diluyente Sintetico s.003.300			

3.3 Essiccazione o indurimento a 23 °C e 65% di umidità relativa.

Tempo di essiccamento superficiale o al tatto: 2 ore
Tempo di essiccamento in profondità: 6 ore
Tempo di sovraverniciatura: minimo 12 ore

NB: i tempi di essiccazione possono variare in funzioni delle condizioni climatiche e ambientali.



4) CICLI DI APPLICAZIONE CONSIGLIATI

4.1 Applicazione su Ferro NUOVO

I supporti dovranno essere puliti e asciutti, privi di polvere e di parti scarsamente coerenti. Eventuali tracce di ruggine dovranno essere rimosse e opportunamente trattate, carteggiare e sgrassare prima di procedere all'applicazione del ciclo di pitturazione. Applicare una prima mano di **Antiruggine Sintetica s.202** diluita al 10 - 15% in volume con **Diluyente Sintetico s.003.300**, quindi procedere con l'applicazione di due mani di finitura

4.2 Applicazione su Ferro GIA' PITTURATO

Rimuovere tutte le parti non aderenti al supporto, eventualmente sverniciare, carteggiare e pulire i supporti prima dell'applicazione delle finiture. Eventuali tracce di ruggine dovranno essere rimosse e opportunamente trattate, carteggiare e sgrassare prima di procedere all'applicazione del ciclo di pitturazione. Ritoccare i punti di ruggine con **Antiruggine Sintetica s.202** non diluito quindi applicare una prima mano di fondo con **Antiruggine Sintetica s.202 diluita al 10 - 15% in volume con Diluyente Sintetico s.003.300**, applicare due mani di finitura entro le 48 ore successive.

5) INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: 40 °C
 Temperatura minima di conservazione: 5 °C
 Tipi di confezioni disponibili: 0.250, l 0.500, l 2,500 ml e l 12,0 solo Grigio chiaro s.202.200

Il prodotto diluito va conservato nel contenitore originale, ben chiuso in luoghi freschi e ventilati e non esposto direttamente ai raggi solari o fonti di calore.

6) INDICAZIONI DI SICUREZZA

Vedi etichettatura CEE e [scheda di sicurezza](#) aggiornata.

Il produttore si riserva di variare le caratteristiche tecniche del prodotto senza preavviso. Verificare sul sito www.covemavernici.com la presenza di Schede Tecniche aggiornate.

ANT 202 rev.5 del 19/03/2015

