

s.020

VERNICE BITUMINOSA – Nero Ferramenta

1) GENERALITA' E INDICAZIONI DI IMPIEGO

Vernice a base di bitume ossidato, in soluzione di solvente sintetico che fornisce un film brillante e plastico. Per il trattamento economico contro la ruggine di manufatti in ferro o per la protezione di cisterne e serbatoi in ferro da interrare, comprese palificazioni in legno.

2) CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Peso Specifico (UNI 8910)	910 g/l \pm 20 g/l
Residuo secco in massa	56% \pm 1%
Residuo secco in volume	50% \pm 0,5% g/l
Classificazione per tipo chimico del legante	Bitume ossidato
Legante secco in volume	55% \pm 0,5%
Resa	8 – 10 m ² /l
Colori	Nero

NB: la resa può variare in funzione delle caratteristiche dei supporti ed al sistema di applicazione utilizzato.

3) INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

3.1 Condizioni dell'ambiente e del supporto

Temperatura dell'ambiente: minima 5 °C massima 35 °C

Umidità relativa dell'ambiente: massima 65%

Temperatura del supporto: minima 5 °C massima 35 °C

Umidità massima del supporto: per supporti murari, in legno e prodotti derivati: 15-20%

Avvertenze: consigliamo di applicare il prodotto in condizioni ambientali come sopra indicato. Condizioni climatiche diverse influenzerebbero in maniera negativa i corretti tempi di essiccazione compromettendo l'ottimale raggiungimento delle caratteristiche prestazionali e estetiche.

3.2 Istruzioni per l'uso

Applicazione	Rullo	Pennello	Spruzzo	Airless
Diluyente Sintetico s.003.300	5 - 10 % (v/v)	5 - 10 % (v/v)	10 - 15% (v/v)	10- 15 % (v/v)
Solvente per pulizie	Diluyente Sintetico s.003.300			

3.3 Essiccazione o indurimento a 23 °C e 65% di umidità relativa.

Tempo di essiccazione superficiale o al tatto: 4 ore

Tempo di essiccazione in profondità: 6 ore

Tempo di sovraverniciatura: minimo 8 ore



NB: i tempi di essiccazione possono variare in funzioni delle condizioni climatiche e ambientali.

4) INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: 40 °C
Temperatura minima di conservazione: 5 °C
Tipi di confezioni disponibili: I 0,750 e I 4,00.

Il prodotto diluito va conservato nel contenitore originale, ben chiuso in luoghi freschi e ventilati e non esposto direttamente ai raggi solari o fonti di calore.

5) INDICAZIONI DI SICUREZZA

Vedi etichettatura CEE ed emissione di Scheda di Sicurezza aggiornata.

Il produttore si riserva di variare le caratteristiche tecniche del prodotto senza preavviso.
Verificare sul sito www.covemavernici.com la presenza di Schede Tecniche aggiornate.

