

# rialto sinopia



## Rivestimento decorativo minerale di finitura per interni

**rialto sinopia** è un rivestimento minerale, colorato nella massa, con effetto estetico “camoscio” liscio vellutato, resistente alla formazione di muffe grazie alle proprietà antisettiche naturali della calce. E' costituito da grassello di calce magnesiaco di lunga stagionatura, terre colorate, pigmenti inorganici ed inerti a granulometria selezionata. **Prodotto marcato CE – EN 15824**

### CARATTERISTICHE

**rialto sinopia** si differenzia e si caratterizza perché:

- ha ottima permeabilità al vapore d'acqua:  $320 \text{ g/m}^2 - 24 \text{ h}$  (EN 7783-2),  $S_d = 0,065 \text{ m}$
- aderisce perfettamente ai supporti di seguito indicati:  $11 \text{ kgf/cm}^2$
- è resistente ai raggi U.V.: 7 della scala dei blu
- non è soggetto a cavillature da ritiro
- resiste all'aggressione alcalina
- ha un'ottima resistenza all'abrasione: 12.000 cicli Gardner
- è pronto all'uso
- non “sfarina”
- non è infiammabile
- è una finitura reversibile
- peso specifico:  $1,80 \pm 0,05 \text{ kg/l}$
- pH:  $12,5 \pm 0,5$
- viscosità: prodotto non Newtoniano; valore medio:  $32.000 \pm 2.000 \text{ mPas}$
- residuo secco:  $71\% \pm 2$  in peso.

### CAMPI D'IMPIEGO

**rialto sinopia** è di impiego ottimale per conferire alle pareti interne un aspetto decorativo di grande pregio, vellutato tipo “camoscio” leggermente annuvolato, in sintonia con l'Architettura Naturale e Biologica.

Purché le superfici siano omogenee, solide e pulite, **rialto sinopia** può essere applicato previa opportuna preparazione su:

- intonaco civile nuovo e privo di riprese
- **sandtex wallcem bianco**

### NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

#### **Su gesso e cartongesso:**

- applicare una mano di **sandtex primer** diluito 1:8 con acqua
- applicare una mano di **sandtex eco fondo**
- applicare **sandtex wallcem bianco** e rifinire con frattazzo di spugna
- quando è ben asciutto, procedere con l'applicazione di **rialto sinopia**.

#### **Su intonaci vecchi e rappezzati o parzialmente stuccati:**

- rasare tutte le superfici con **sandtex wallcem bianco** e rifinire con frattazzo di spugna
- quando è ben asciutto, procedere con l'applicazione di **rialto sinopia**.

#### **Su vecchie pitture lavabili:**

- applicare una mano di **sandtex eco fondo**
- applicare **sandtex wallcem bianco** e rifinire con frattazzo di spugna
- quando è ben asciutto, procedere con l'applicazione di **rialto sinopia**.

#### **Su vecchie finiture a tempera o a calce:**

- asportare completamente la tempera o la vecchia calce
- applicare una mano di **sandtex primer** diluito 1:8 con acqua

- applicare una mano di **sandtex eco fondo**

- quando è ben asciutto, procedere con l'applicazione di **rialto sinopia**.

#### **Su intonaco civile fine ed uniforme:**

- applicare una mano a saturazione di **sandtex durasil**
- aspettare almeno 48 ore prima di intervenire con l'applicazione di **rialto sinopia**.

Eeguire l'applicazione di **rialto sinopia** nel modo seguente:

- applicare la prima mano di **rialto sinopia** in modo omogeneo con frattazzo d'acciaio inox e rifinirla con frattazzo di spugna umido
- applicare la seconda mano di **rialto sinopia** e rifinire la superficie con frattazzo d'acciaio inox, schiacciando il materiale prima che asciughi
- dopo almeno 24 ore, a perfetta essiccazione, carteggiare con carta abrasiva 220 e spolverare la parete
- per conferire idrorepellenza ed effetto camoscio, applicare con uno spruzzino nebulizzatore procedendo dal basso verso l'alto, **rialto fix 210** diluito 1:15 con acqua, facendo attenzione di togliere il materiale in eccesso con uno straccio pulito ed asciutto
- non applicare a temperatura inferiore a  $7 \text{ }^\circ\text{C}$  né superiore a  $30 \text{ }^\circ\text{C}$ .
- non applicare con umidità relativa superiore all' 80%
- stabile allo stoccaggio, se conservato nelle confezioni originali chiuse ed a temperatura compresa tra  $7 \text{ }^\circ\text{C}$  e  $30 \text{ }^\circ\text{C}$ .
- utilizzare il prodotto quando è fresco: invecchiando le tinte possono scurirsi e dopo un anno anche alterarsi
- non disperdere il prodotto nell'ambiente
- inviare i rifiuti a discariche controllate.

### RESA

Il consumo di **rialto sinopia** è mediamente di  $1,4-1,6 \text{ kg/m}^2$  a due mani.

### CONFEZIONI

**rialto sinopia** viene fornito in confezioni da 10 kg.

### GAMMA COLORI

**rialto sinopia** è disponibile in una ampia gamma di colori. Le tinte non contemplate nel catalogo sinopia e nelle mazzette colori **sandtex** vengono fornite, purché la richiesta sia accompagnata da campione, con una maggiorazione di prezzo secondo la tonalità desiderata nei quantitativi minimi superiori a 100 kg.

Trattandosi di un prodotto minerale, il colore può risultare di tonalità diversa rispetto al campione di riferimento, e ciò può derivare dalla partita di produzione, dall'assorbimento del supporto o dalle condizioni atmosferiche in cui viene applicato il prodotto, nonché dall'invecchiamento.

**Si raccomanda di eseguire il lavoro utilizzando un'unica partita di produzione.**

## RIFERIMENTI

Per ulteriori informazioni relative ai prodotti menzionati nel presente testo, consultare le seguenti schede tecniche:

**sandtex durasil**

**sandtex eco fondo**

**sandtex fix 210**

**sandtex primer**

**sandtex wallcem bianco.**

Voce di capitolato per l'applicazione di **rialto sinopia** su intonaci nuovi

*"Applicare con frattazzo d'acciaio inox, due mani di **rialto sinopia**, rivestimento minerale a base di grassello di calce a lunga stagionatura, cariche minerali a granulometria differenziata, terre EN 7783-2); adesione al supporto non inferiore ai 11 kgf/cm<sup>2</sup>.*

*Ad essiccazione avvenuta, carteggiare con carta abrasiva 220 e spolverare prima di applicare con uno spruzzino nebulizzatore **rialto fix 210**, soluzione a base di polidimetilsilossano amino funzionale neutralizzato, diluito 1:15 con acqua per conferire idrorepellenza ed effetto "camoscio" al tatto.*

*Consumo medio su intonaco fine:*

***rialto sinopia**: 1,4-1,6 kg/m<sup>2</sup>*

***rialto fix 210**: 0,01 l/m<sup>2</sup>.*

*Prezzo, comprensivo di materiale e posa in opera, esclusi i ponteggi ed eventuali rasature di preparazione, al m<sup>2</sup> €.....".*

La calce utilizzata per tutti i nostri prodotti viene ottenuta dalla cottura di ciottoli selezionati di fiume costituiti da carbonati di calcio e magnesio in fornace tradizionale alimentata da segatura di legno, che mantiene la corretta temperatura di cottura a 900-1000 °C per tutto il tempo necessario alla stessa (in genere più di una settimana).

Il ciottolo cotto costituito da ossido di calcio e magnesio viene selezionato, lo stracotto (o cotto male) viene eliminato, e la calce viva magnesiaca viene spenta in maniera tradizionale con acqua in forte eccesso in macchina spegnicalce, trasformandosi in idrossido di calcio e magnesio o calce spenta magnesiaca. Quest'ultima viene lasciata stagionare in opportune fosse per minimo 24 mesi. Si ottiene così un particolare grassello di calce, ricco in magnesio (>10%), che garantisce per la naturale disposizione dei microcristalli, una struttura pseudo plastica che consente un'elevata pastosità e conseguente lavorabilità ai prodotti finiti nei quali viene inserito. Inoltre, questo grassello, grazie al contenuto di magnesio, ha una maggiore durezza superficiale ed una intima coesione delle particelle, dovuta alla stagionatura che favorisce la resistenza all'esterno e la stabilità in barattolo dei prodotti ottenuti.

Per gli altri prodotti della gamma **rialto** e **sandtex** e per la soluzione di problemi particolari, rivolgersi all'Agente di zona o direttamente al nostro Servizio Tecnico.

via caduti sul lavoro 7 -z.i. noghere

34015 muggia – trieste -italia

tel +39 040 9897300

rialto e sandtex sono brand di **COVEMA** Vernici S.p.A.

welcome@sandtex.it – [www.sandtex.it](http://www.sandtex.it)