



R554

FINITURE TRASPARENTI

TOP-CLEAR SOL OPACO

Descrizione

Finitura poliuretanica trasparente bicomponente (A+B) a base di resine poliuretaniche alifatiche, a solvente.

Resiste:

- ai raggi ultravioletti
- alle piogge acide
- all'azione di diversi acidi

Utilizzi

Verniciatura di pavimenti in cls.

Finitura per rivestimenti resinosi.

Impregnazione antipolvere di manufatti in cemento e laterizi.

Verniciatura officine e magazzini.

Preparazione del supporto

Ogni supporto deve essere pulito, sgrassato e privo di vecchi rivestimenti in fase di distacco. Carteggiare superficialmente per favorire l'adesione, quindi depolverare.

Come top-coating di rivestimenti in resina occorre procedere all'applicazione verificando il tempo di ricopertura del prodotto precedentemente applicato.

Superfici in cls. e laterizi dovranno essere solidi, stagionati, livellati, assorbenti, non inquinati da oli, da polveri o da altre sostanze.

Preparazione del prodotto

Unire i due componenti (A+B) e miscelare servendosi di trapano miscelatore per 1 minuto.

Applicazione

L'applicazione viene fatta mediante rullo in microfibra da 6 mm, dapprima incrociando le rullate e quindi uniformando la superficie con movimenti paralleli (passaggio "a pettinare").

Dopo la catalisi, lasciare riposare il prodotto per 5-10 minuti, diluire con Solvente UNI e procedere all'applicazione. Applicare il primo strato diluito al 5-10%; dopo circa 12-24 ore, e non oltre i 3-4 giorni, concludere con una mano di prodotto tal quale o al massimo al 5% con Solvente UNI.

Evitare film troppo spessi.

Il consumo indicativo del prodotto è di circa 0,13 kg/m² per ogni ripresa.

Per ottenere una superficie ruvida e antisdrucchiolevole occorre aggiungere, al momento della preparazione dei 2 componenti, il 3-5% di R82I SFERETTE DI VETRO FINI (o GROSSE). R554 TOP-CLEAR SOL OPACO non può essere applicato su R45I TOP-COLOR SOL, in quanto si potrebbero riscontrare problemi di bagnabilità.

ATTENZIONE: il prodotto è a solvente e quindi occorre proteggere le vie respiratorie con filtrante facciale munito di carboni attivi.

R554 TOP-CLEAR SOL OPACO

Dati tecnici

Colore		Trasparente
Odore		Pungente
Peso specifico	a 25°C	0,95-1,10 g/ml
Residuo secco		45% in peso
Viscosità	a 25°C	250-450 mPa·s (girante 3 Velocità 20)
Pot-life	a 35°C	> 25 min
	a 25°C	40 min
	a 10°C	> 60 min
Secco al tatto	a 35°C	6-8 ore
	a 25°C	12-14 ore
	a 10°C	20-24 ore
Pedonabilità	a 25°C	24 ore
Ricopertura	a 25°C	minimo 12 ore e max. 36 ore
Consumo		0,110-0,140 kg/mq
Rapporto miscela in peso		A=870 B=130
Gloss a 60°		10-15
Condizioni per l'utilizzo (*)		Temperature comprese tra i 10°C ed i 35°C e U.R. < 60%
Solvente per la pulizia attrezzi		Solvente UNI
Magazzinaggio		24 mesi. Conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra i 5°C ed i 30°C. Porre particolare attenzione al componente B, sensibile all'umidità dell'aria.
Manutenzione rivestimento		Per le operazioni di pulizia utilizzare R88I PULITORE NEUTRO

(*) R554 TOP-CLEAR SOL OPACO va applicato ad una temperatura del supporto di almeno 3°C superiore alla temperatura di condensa, nel sottofondo l'umidità non deve essere superiore al 4%.

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. La variabilità delle condizioni di cantiere e di applicazione non ci permettono di fornire garanzie specifiche, implicite o esplicite, sui prodotti applicati, sui cicli consigliati nelle documentazioni e sulle rese indicate. È responsabilità del cliente gestire i prodotti secondo le indicazioni delle Schede di Sicurezza e verificare l'idoneità dei sistemi applicativi agli impieghi previsti nei singoli lavori, effettuando opportune prove specifiche.

ErreLAB S.r.l. • Via Volta, 45 • 10040 Druento • TO • Tel. +39 011.9941831 – Fax 800.010165 • www.errelab.com • inforlab@errelab.com
P.IVA e Codice Fiscale 10752720010 • Numero REA 1158980 CCIAA Torino • Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.